

























## AMF THERMATEX® Thermaclean

- AMF THERMATEX® Thermaclean, mükemmel temizlenebilirlik özelliğini mikrop ve mantarlara karşı iyi dirençle birleştirir. Eskimeyen bir görünüm sağlayan beyaz vinil folyo ile lamine bir yüzeye sahiptir.
- İyi ses yalıtımı (34 dB)
- ISO 4
- Sağlık hizmeti ortamları, laboratuvarlar, tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri için idealdir.



<b>Kenar çeşitleri</b> Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri	 Board 														
<b>Kalınlık (mm)</b>	 15														
<b>Ölçüler (mm)</b> İsteğe bağlı ek ölçüler	 600 x 600 625 x 625														
<b>Sistem</b>	 Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C														
<b>Ağırlık</b>	 3.6 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Renk</b>	 Beyaz														
<b>Ses emilimi</b>	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.10$ (L) EN ISO 11654 Frekans $f$ (Hz) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.35</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> </table> NRC = <b>0.15</b> ASTM C 423'e göre		125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
	125	250	500	1000	2000	4000									
$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10									
<b>Ses yalıtımı</b>	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB EN 13501-1'e göre'e göre														
<b>Ses azaltması</b>	 EN ISO 10140-2 $R_w = 19$ dB EN 13501-1'e göre														
<b>Yangına tepki</b>	 Euroclass <b>A2-s3, d0</b> EN 13501-1'e göre      RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> 123-FZ'e göre														
<b>Işık yansımısı</b>	 <b>81%</b>														
<b>Isı iletkenliği</b>	 $\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre														
<b>Hava geçirgenliği</b>	 <b>PM1</b> ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) DIN 18177'e göre														
<b>Nem direnci</b>	 <b>95% RH</b>														
<b>Temiz oda</b>	 <b>ISO 4</b> EN ISO 14644-1'e göre														
<b>İç hava kalitesi</b>	  A+  E1														
<b>Temizlenebilirlik</b>	  														
<b>Sürdürülebilirlik</b>	 EN ISO 14021 45%  BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 12722:2008 Annex G														

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.  
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.